

Die Wahl des richtigen Klebstoffes

	Klebstoff	Artikelnummer	Materialien								Anforderungen				Abbindeverhalten				
			Holz + Holz	Holz + Metall	Holz + Papier	Holz + Kunststoff	Holz + Stein	Holz + Leder	Kunststoff + Kunststoff	Leder + Kunststoff	Wasserbeständig	Dauerhaft wasserfest	Temperaturbeständig	Wieder lösbar	Offene Zeit	Geschlossene Zeit	Ablüfzeit/Wartezeit	Presszeit	Endfestigkeit
Tierische Leime / Glutinleime	Knochenleim, Granulat	450141	••	•							-	-	-	++	Warm (60 - 65 °C) verarbeiten und Teile möglichst rasch fügen. Ende der Presszeit ist erreicht, wenn herausgequollener Leimüberschuss ausgeliefert ist und sich abziehen lässt.				
	Hasenleim, Granulat	450153	••	•				•			-	-	-	++					
	Hautleim, Granulat	450140	••	•				•			-	-	-	++					
	Hausenblasenleim, Granulat	450142	••	••				•			-	-	-	++					
	Fischleim (gebrauchsfertig)	450188	••	•				•			-	-	-	++					
Dispersionsleime und -klebstoffe	Titebond® Leim Original	450360	••	•				•			-	-	-	+	4-6 Min.	10 Min.	-	30 Min.	24 Std.
	Titebond® II Leim Premium	450364	•••	•				•			+	-			3-5 Min.	10 Min.	-	30 Min.	24 Std.
	Titebond® II Leim Extend	450387	•••	•				•			+	-			15 Min.	10 Min.	-	30 Min.	24 Std.
	Titebond® III Leim Ultimate	450362	•••	•				•			+	+			8-10 Min.	15 Min.	-	30 Min.	24 Std.
	Titebond® Transparentleim	450396	••	•				•			-	-		+	5 Min.	10 Min.	-	20 Min.	24 Std.
	Titebond® Hautleim	450368	••	•				•			-	-		++	10 Min.	20 Min.	-	30-60 Min.	24 Std.
	Titebond® Form-/Modellierleim	450388	••					•							3-5 Min.	10 Min.		30 Min.	24 Std.
	Titebond® II Leim Dunkel	450372	••	•				•			+	-	-	+	10 Min.	10 Min.	-	30 Min.	24 Std.
	Titebond® Furnierleim	450385	••	•				•			-	-	-	+	15 Min.	5 Min.	-	45-60 Min.	24 Std.
	Bindan-BB® Holzleim	450526/27	•••	•				•			+	+	-/+	-	4-12 Min.	4 Min.	8 Min.	22 Min.	24 Std.
	Bindan® - Blitz Holz-und Montageleim	450531	•••	•				•			+	+	-/+	-	6-8 Min.	4 Min.	-	16-24 Min.	24 Std.
	Bindan-IQ® Holzleim	450530	•••	•				•			+	+	-/+	-	10-15 Min.	4 Min.	-	20 Min.	24 Std.
	Bindan-P® Propellerleim Holzleim	450383/529/528	•••	•				•			+	+	-/+	-	5-10 Min.	4 Min.	10 Min.	30 Min.	24 Std.
Chemische Klebstoffe und Reaktionskleber	Kövuifix Haftkleber	451980	•	•	•	•	•	•	•	•	+	+	-	-	-	-	10-90 Min.	45 Min.	4 Std.
	Titebond® PU-Kleber	450366	••	•	•	•	•	•	•	•	+	++	-	-	25-30 Min. Verarbeitungszeit			45 Min.	4 Std.
	Titebond® Sekundenkleber	450375-450378	•	•	•	•	•	•	•	•	+	+	-	-	3-5 Sek.	20-30 Sek.	-	30-60 Sek.	8 Std.
	Ber-Fix® Epoxyleber	450379	•	•	•	•	•	•	•	•	+	++	+	-	5 Min. Verarbeitungszeit			10 Min.	24 Std.
	Bindulin Duo-Col®	450382	•	•	•	•	•	•	•	•	+	++	++	-	2 Std. Verarbeitungszeit			10 Std.	24 Std.